

عایق امولسیونی پایه آب

Emulsion Insulator
Water Base

عایق رطوبتی بر پایه قیر و رزین های آکریلیک
محافظت بتن در برابر نفوذ یون های مخرب



شرح

ایجاد ترک در سازه های بتی به لحاظ از دست دادن آب اختلاط در حالت خمیری، یکی از عضلات موجود برای کار فرمایان و مجریان محترم سازه های بتی می باشد. وقتی بتن در حالت خمیری، آب از دست می دهد و یا آب اختلاط توسط مقاطع پیرامون جذب می شود، پدیده جمع شدگی و افت حجمی در بتن اتفاق می افتد که در نهایت منجر به ایجاد ترک های سطحی و یا عمقی در بتن خواهد شد. ترک های پیشین و ساده ترین راه نفوذ یون ها و مواد مخرب به داخل بتن و ایجاد خوردگی بر روی شبکه میگردی می باشد. نفوذ یون ها و عوامل محیطی مخرب، در سازه های بتی مدفون و یا نیمه مدفون در خاک مانند فونداسیون ها، شدیدتر است و عوارض جبران ناپذیری را برای سازه ایجاد خواهد نمود. برای جلوگیری از نفوذ یون های مخرب خاک به بتن و همچنین ممانعت از کم شدن آب نیاز به ایجاد یک پوشش مناسب برای سطوح بتی که بصورت مدفون و یا نیمه مدفون در خاک قرار گرفته اند و یا در معرض گرد و خاک هستند، وجود دارد. عایق امولسیونی قیری، گزینه ای مناسب برای محافظت از بتن های مدفون و نیمه مدفون در برابر نفوذ یون های مخرب خاک میباشد. عایق امولسیونی، مایع غلیظی به صورت امولسیون بر پایه قیر و افزودنیهای اصلاح کننده است که میتوان آن را به صورت خالص یا رقیق شده با آب روی سطوح اعمال نمود. پس از اجرای عایق امولسیونی روی سطح بتی پس از گذشت مدتی مشخص، آب موجود در ساختار محسوس، تبخیر شده و یک لایه مقاوم و قابل انعطاف به جای می ماند که پس از خشک شدن دیگر قابلیت اتحال در آب را ندارد. عایق امولسیونی برای اجرا روی سطوح آمده مصرف است و نیازی به اعمال حرارت قبل از اجراندارد.

خواص و اثرات

- ممانعت از نفوذ املال و یون های مخرب شیمیایی موجود در خاک روی مقاطع مدفون و نیمه مدفون
- چسبندگی عالی به انواع سطوح فازی و بتی
- ماده تک جزئی و آماده مصرف
- مقاوم در برابر نمک ها، یون های کلر و سولفات ها

کاربردها

- قابلیت حللا های نفتی و غیر قابل اشتعال
- بدون افتادگی و شرط پس از اجرا
- قابلیت اتحال در آب پیش از خشک شدن
- عدم اتحال در آب پس از خشک شدن
- قابلیت اجرا در دمای +۵ تا +۷۰ درجه سانتیگراد
- سهولت و سرعت بالای اجرا بر روی انواع سطوح زیرآیند
- ایجاد لایه پکارچه و بدون درز بر روی سطوح بتی و فلزی
- ایجاد پوشش انعطاف پذیر بر روی مقاطع زیرآیند
- ایجاد پوشش ضد آب بر روی سطوح بتی
- قابلیت تعمیر مقاطع آسیب دیده ایزو گام

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

مایع غلیظ	حالت
مشکی	رنگ
۱/۱ gr/cm³	وزن مخصوص
در آب	قابلیت اتحال
۳ ساعت	زمان خشک شدن سطحی
۳ تا ۷ روز	زمان خشک شدن نهایی
نیارد	ذرات غیر محلول

میزان مصرف عایق امولسیونی بستگی به جنس سطح موره نظر برای اجرا و تخلخل و زیری سطح دارد. ولی بطور معمول میزان استفاده از عایق امولسیونی ۱ الی ۱/۵ کیلوگرم در متر مربع میباشد.

ایمنی

- در صورت برخورد با پوست یا چشم باید فوراً با آب شیرین فراوان شسته شود.
- هنگام کار کردن با هر گونه ماده شیمیایی از ماسک، دستکش و عینک ایمنی استفاده شود.
- این ماده در محدوده مواد خطر ساز برای محیط زیست قرار ندارد.
- به هیچ وجه نباید بلعیده شود یا با چشم تماس مستقیم داشته باشد.
- این ماده آتش زانیست.

نگهداری

مدت: یکسال در بسته بندی اولیه

شرایط: دور از سرما و یخچیدن، گرمای تابش مستقیم و طولانی نور خورشید

بهترین دمای نگهداری: +۱۰ الی +۳۰ درجه



بسته بندی

سطل ۲۰ کیلوگری

ASTM D2939 ASTM D4060 ASTM D1460

روش مصرف

- سطوح زیر کار برای اجرای عایق امولسیونی باید عاری از هر گونه گرد و خاک، آلودگی و چربی و... باشد.
- در صورت آلوده بودن، سطح موره نظر برای اجرای عایق امولسیونی، توسط فشار شدید آب (واترجت) و یا استد بلاست سطح را کاملاً تمیز نمایید.
- یک واحد از عایق امولسیونی را با یک واحد آب توسط همزن برقی (دریل + پره) کاملاً ترکیب نمایید و به عنوان پرایمر روی سطح اجرا نمایید تا چسبندگی پوشش امولسیونی به سطح زیر کار افزایش یابد.
- پرایمر اجرا شده روی سطح باید به اندازه ای خشک شود که دست به آن نچسبد.
- پس از خشک شدن پرایمر، یک لایه عایق امولسیونی خالص را با قلم مو یا غلتک روی سطح اجرا نمایید.
- اجرای لایه دوم باید پس از گیرش اولیه لایه اول (حدوده ۲ تا ۳ ساعت پس از اجرا) و زمانی که هنوز دست به سطح می چسبد اجرا شود.
- پیشنهاد می شود برای افزایش کیفیت عایق و همچتین مسلح شدن آن، یک لایه مش فایبر گلاس بین دو لایه اجرایی پوشش امولسیونی قرار گیرد. بدین منظور بعد از اجرای لایه اول، مش را روی سطح قرار داده و لایه دوم را اجرا نمایید.

