



ملات آماده جهت چسباندن انواع کاشی و سرامیک
پرسلان بر پایه سیمان و رزین های کوپلیمر

روش مصرف

سطح مورد نظر باید کاملاً تمیز و عاری از هرگونه آلودگی و نقاط سست و چربی و ... باشد.
ابتدا به مقدار مورد نیاز آب به داخل یک ظرف ریخته، سپس با استفاده از همزن مکانیکی مناسب تا دستیابی به محصولی یکنواخت و فاقد کلوخه عمل اختلاط ادامه یابد
پس از اختلاط و دستیابی به محصولی همگن به محصول ۵ دقیقه استراحت دهید و سپس عمل اختلاط را ادامه دهید.
خمیر آماده شده را با استفاده از ماله های شانه ای بر روی سطح اجرا نمایید.

جدول مشخصات فیزیکی و شیمیایی

عنوان	ویژگی
حالت	پودری
رنگ	سفید - خاکستری
وزن مخصوص	1.65 gr/cm^3
ژل تایم	حداکثر ۳۰ دقیقه
گیرش اولیه	۲۰ ساعت
زمان کاری پذیری	حداکثر ۶۰ دقیقه
یون کلر	ندارد

ایمنی

این محصول جزء مواد سمی و خطرناک برای محیط زیست نمی باشد.
به دلیل خاصیت قلیایی برای کار با آن توصیه می شود از عینک و دستکش استفاده شود.
در صورت تماس با پوست با آب و صابون شستشو شود.
در صورت تماس با چشم سریعاً شستشو داده شود.

نگهداری

مدت : شش ماه در بسته بندی اولیه
شرایط : دور از سرما و یخبندان، گرما و تابش مستقیم و طولانی نور خورشید

بهترین دمای نگهداری : ۱۰+ الی ۳۰+ درجه

بسته بندی

کیسه ۲۰ کیلویی



شرح

بر پایه سیمان و رزین های کوپلیمر چسب پودری پرسلانی، متشکل از سیمان، سنگدانه های سیلیسی دانه بندی شده، پلیمرهای پودری و سایر اصلاح کننده های طبیعی و معدنی است، پلیمرهای سنتز شده در این محصول موجب افزایش چسبندگی و قدرت نصب کاشی ها و سرامیک با ابعاد بالا را می دهد. همچنین این چسب مقاومت بالایی در برابر آب های ایستا دارد و مناسب برای مصرف در نصب کاشی در استخرها و مخازن نگهداری آب است.

مکانیزم اثر

چسب کاشی پرسلان پودری از سیمان و رزین های کوپلیمر و فیلرهای میکرونیزه فرموله و تولید شده است که بعد از ترکیب با آب تبدیل به ملات چسب، جهت چسباندن انواع کاشی و سرامیک بر روی سطوح مختلف می شود. وجود سیمان و رزین های کوپلیمر در فرمولاسیون، موجب شده چسبندگی ایده آلی به سطوح زیر آیند داشته باشد.

خواص و اثرات

- مقاوم در برابر رطوبت و نم
- خاصیت انعطاف پذیری بالا
- استحکام و مقاومت و چسبندگی بالا
- بدون افت حجم و ترک خوردگی
- کاربرد آسان و سرعت بالای اجرا
- مقاوم در برابر لغزش

کاربرد

- نصب انواع کاشی و سرامیک بر روی سطوح مختلف
- نصب کاشی و سرامیک بر روی سطوحی که مستقیماً با آب و رطوبت در تماس اند
- قابلیت نصب کاشی بر روی کاشی

میزان مصرف

به طور معمول هر ۲،۵ کیلوگرم، برای یک متر مربع کافی می باشد.