

افزودنی خمیری روانساز و ضد آب کننده
قطع نفوذ پذیری و کاهنده آب



خواص و اثرات

- توسعه‌ی خاصیت رئولوژیک بتن در حالت خمیری
- کاهش قابل توجه ترک های سطحی بتن
- کاهش عیار سیمان ۱۵ الی ۲۰ درصد
- کاهش نسبت آب به سیمان
- آسانی پمپاژ و کاهش استهلاک تجهیزات بتن ریزی
- افزایش مقاومت های فشاری و کششی و خمشی
- جلوگیری از بروز ترک های ناشی از تنشهای حرارتی بتن
- جلوگیری از خوردگی میلگردها و ورقهای فولادی
- پیشگیری از آب انداختگی و جدادشگی بتن
- ایجاد سطحی کاملاً اکسپوز و هموار
- کاهش نفوذ پذیری در برابر آب، یون کلر و هجوم سولفات
- افزایش مقاومت سایشی و الکتریکی بتن
- ساخت بتنهای تماماً خمیری و همگن
- افزایش مقاومت و پایایی بتن در سیکل های ذوب و انجماد
- افزایش روانی بتن بدون نیاز به افزودن فوق روان کننده

کاربرد

- مساعد برای ساخت بتنهای پر مقاومت و توانمند
- ساخت بتنهای اسکله، پل، عرضه پل، مخازن و سد ها
- قابل اجرای بتن ریزی های حجمی
- اجرای بتنهای در معرض سیکل های ذوب و انجماد
- بتنهای ریزی در مناطقی که تحت حمله مواد شیمیایی و خورنده قرار گرفته است
- مساعد جهت اجرای بتنهای آب بند و نفوذ ناپذیر
- مناسب برای اجرای تونل های راه و آب، کانال های انتقال آب، تصفیه خانه، مخازن
- قابل مصرف در همه‌ی بتنهای مسلح و غیر مسلح
- مناسب برای ساخت بتنهای در معرض انفجار
- سازگار برای اجرای بتنهای کف سخت صنعتی و انبار کالا

خواص فیزیکی و شیمیایی

عنوان	ویژگی
حالت	دوغاب غلیظ یا ژله‌ای
رنگ	طوسی
وزن مخصوص	۱/۳۵ g/cm ^۳ الی ۱/۳۶
یون کلر	ندارد
PH	حدود ۸

شرح

ژل میکروسیلیس نرمال ماده افزودنی تصحیح شده توسعه‌یافته بر پایه پلی کربوکسیلات اتر، متشکل از پودر میکروسیلیس با روان کننده پلی کربوکسیلات و مواد دافع آب و الیاف پلی پروپیلن می‌باشد. این ماده افزودنی برای ساخت انواع بتن‌های قدرتمند، نفوذ ناپذیر و پر دوام مورد استفاده قرار می‌گیرد. ژل میکروسیلیس نرمال تأثیر قابل ملاحظه‌ای در افزایش مقاومت، پایداری و دیگر خاصیت‌های بتن دارد. که باعث افزایش تراکم بتن و همچنین افزایش مقاومت‌های فشاری، خمشی و کششی بتن می‌شود.

بکارگیری از ژل میکروسیلیس نرمال در طرح مخلوط کردن بتن موجب خواهد شد تا همزمان دوده سیلیسی و الیاف و روانساز وارد مخلوط بتنه شود و به این ترتیب ضمن افزایش تراکم و کاهش میزان آب مصرفی، بسیاری از مقاومت‌های مکانیکی و شیمیائی بتن تیام پیدا خواهند کرد.

مکانیزم اثر

دوده سیلیسی موجود در فرمولاسیون تولید ژل میکروسیلیس نرمال، یک ماده پوزولانی توانمند بوده که می‌تواند جایگزین خوبی برای سیمان باشد و عملکردی مشابه به سیمان دارد. دوده سیلیسی بعد از مخلوط با آب و هیدروکسید کلسیم، واکنش نشان می‌دهد و به همین ترتیب سیلیکات کلسیم سخت، تولید می‌شود که در سخت شدن بتن و افزایش مقاومت‌های آن تاثیر بسزائی دارد. علاوه بر این پلی کربوکسیلات اتر موجود در فرمولاسیون ژل میکروسیلیس نرمال که نقش روان کننده را بر عهده دارد، بر روی ذرات سیمان پوسته‌ای را تشکیل داده و با ایجاد ممانعت فضایی ناشی از ضخامت لایه جذب شده، از جمع شدگی ذرات سیمان در کنار یکدیگر جلوگیری می‌کند و همچنین بین ذرات ناشی از جذب ذرات پلیمر با تشکیل بارهای همنام، ایجاد نیروی دافعه نموده و به این ترتیب بتن روان می‌کند. الیاف پلی پروپیلن موجود در ساختار ژل میکروسیلیس نرمال نیز به نوبه خود سبب بهبود خواص مکانیکی و سایشی بتن می‌گردد.

افزودنی خمیری روانساز و ضد آب کننده
قطع نفوذ پذیری و کاهنده آب



ایمنی

در صورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.
این ماده جزء مواد سمی و خطرناک برای محیط زیست نمی باشد.
موقع کار با هرگونه ماده شیمیایی از ماسک، دستکش و عینک
ایمنی استفاده شود.
در هنگام برخورد انفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با آب شیرین
فراوان شسته شود.

نگهداری

مدت : یکسال در بسته بندی اولیه
شرایط : دور از سرما و یخبندان، گرماب تابش مستقیم و طولانی نور
خورشید
بهترین دمای نگهداری : +۱۰ الی +۳۰ درجه

بسته بندی

سطل ۲۵ کیلویی

میزان مصرف

میزان مصرف ژل میکروسیلیس نرمال با انجام مطالعات
صحیح آزمایشگاهی، نوع مصالح مصرفی، نوع سیمان،
شرایط آب و هوایی و ... مشخص می گردد. به طور معمول
میزان استفاده از ژل میکروسیلیس نرمال ۵ تا ۷
درصد وزن سیمان مصرفی است. توجه کنید که برای
حصول مقاومت فشاری بالا و دستیابی به بتونی قدرتمند
باید قبل از اضافه کردن ژل میکروسیلیس نرمال ۱۰
تا ۱۵ درصد از آب طرح مخلوط را کاهش داد.

روش مصرف

ژل میکروسیلیس نرمال را به دو روش می توان به بتون
افزود :

- ۱ - با همه و یا بخشی از آب اختلاط بتون مخلوط کنید و
سپس به مصالح خشک اضافه کنید و میکس نمایید.
- ۲ - ژل میکروسیلیس نرمال را می توان بعد از اضافه کردن
همه ی اجزای سازنده مخلوط بتونی، به مخلوط افزود.
نکته : توجه شود که به ازای هر متر مکعب بتون باید
حداقل ۱ دقیقه عملیات میکس صورت پذیرد.
نکته : توصیه می شود در مواردی که فاصله زمانی ساخت
و بتون ریزی زیاد است ژل میکروسیلیس نرمال در دو
مرحله به بتون افزوده شود. (یک قسمت در بچینگ و
قسمت بعدی ۵ دقیقه قبل از بتون ریزی به تراک
میکسر اضافه گردد) پس از اضافه کردن حدود ۲ تا ۴ دقیقه
مخلوط را بهم بزنید.

