

ملات آماده جهت بندکشی کاشی و سرامیک بر پایه سیمان و رزین های کوپلیمر

شرح

بندکشی کاشی و سرامیک یکی از ارکان مهم در فرایند کاشیکاری است و بندکشی مناسب می تواند علاوه بر پر نمودن فضای خالی بین درز کاشی و سرامیک، نقش ضد آب کنندگی و افزایش زیبایی کاشیکاری را نیز داشته باشد. امروزه استفاده از روش های سنتی مانند دوغاب ریزی جهت بندکشی کاشی و سرامیک منسخ شده است و محصولات متعددی در زمینه بندکشی تولید و به بازار معرفی شده است. از ساده ترین مواد مورد استفاده برای بندکشی کاشی و سرامیک، می توان به پودر بندکشی پایه سیمانی اشاره نمود. پودر بندکشی و درزبندی، محصولی است پایه سیمانی مشکل از مواد شیمیایی آلتی و پودرهای معدنی و رزین های آکریلیک، که باعث ایجاد اتصال محکم و یکنواخت بین کاشی ها می شود. مصرف این پودر به جز بندکشی کاشی و سرامیک، باعث افزایش چسبندگی و نفوذ ناپذیری، در برابر رطوبت می شود. استفاده از ترکیبات آماده برای بندکشی، با توجه به شرایط و ویژگی های محل اجرای کار و نوع قطعات و مصالح مورد کاربرد می تواند در بهمود کیفیت، افزایش دوام و استحکام، تأمین زیبایی و سرعت اجرا، نقش کارساز و مؤثرتری داشته باشد. می توان با ترکیب پیگمنت های رنگی آلتی و معدنی به ترکیب پودر بندکشی، ملات بندکشی رنگی و زیبایی را ایجاد نمود.

مکانیزم اثر

مکانیزم اثر ملات بندکشی آب بند کاشی و سرامیک چیست؟ پودر بندکشی از سیمان و فیلرهای میکرونیزه با دانه بندی مشخص و مواد معدنی و رزین های آکریلیک پودری، فرموله و تولید شده است که بدليل داشتن دانه بندی نرم و وجود چسب پودری در ساختار پودر بندکشی، پس از ترکیب با آب تشکیل ملاتی یکنواخت و قوام یافته جهت بندکشی بندهای کاشی و سرامیک ایجاد می شود. این محصول به راحتی میان درزهای کاشی و سرامیک جریان یافته و منفذ را پر می کند و بدليل داشتن رزین، الاستیسیته و انعطاف پذیری مناسبی در برابر لرزشها و حرکتهای محدود سازه ای دارد.

خواص و اثرات

- پودر بندکشی آب بند کاشی و سرامیک چه خواص و اثراتی دارد؟
- چسبندگی فوق العاده به جداره کاشی و سرامیک
- نفوذ ناپذیری در مقابله آب و رطوبت
- مقاومت بالا در برابر سیکل های ذوب و یخbinan
- مقاومت مناسب در برابر اسیدها و مواد شوینده
- امکان افزودن پیگمنت جهت رنگی نمودن ملات
- اجرای آسان و بدون نیاز به مهارت

میزان مصرف

مقدار مصرف ملات بندکشی آب بند کاشی و سرامیک چقدر است؟ میزان مصرف پودر بندکشی مناسب با فاصله درز بین کاشی های نصب شده و ابعاد کاشی و سرامیک متفاوت می باشد. عموماً برای کاشی های با ابعاد کوچک مانند ۱۵۱۵ با بند های ۳ میلی متر حدوداً ۲۵۰ گرم پودر برای یک متر مربع از سطح، کافی می باشد. در صورتی که برای کاشیهای فاصله درز، میزان مصرف ۱۵۰ الی ۲۰۰ گرم در متر مربع می باشد.

روش مصرف

طریقه مصرف ملات بندکشی آب بند کاشی و سرامیک چیست؟ برای بندکشی کاشی و سرامیک تازه نصب شده: هر کیسه ۲۰ کیلویی پودر بندکشی را با حدود ۵ الی ۶ لیتر آب ترکیب نموده و روی سطح پخش نمایید و بلافاصله با دستمال جاذب مناسب، سطح کاشیها را پاک نمایید تا ملات بندکشی داخل درزها پر شده و از روی سطح کاشی ها پاک شود.

ملات آماده جهت بندکشی کاشی و سرامیک
بر پایه سیمان و رزین های کوپلیمر

نگهداری

شرایط نگهداری ملات بندکشی آب بند کاشی و سرامیک
چیست؟

مدت: شش ماه در بسته بندی اولیه
شرایط: دور از سرما و یخیندان، گرما و تابش مستقیم و
طلولانی نور خورشید
بهترین دمای نگهداری: +۰۳ الی +۰۱ درجه

بسته بندی

کیسه ۵ کیلویی



برای ترمیم بندهای قدیمی: ابتدا بندهای قدیمی توسط کارک و یا یک شیء نوک تیز از درز کاشی ها خارج شود و نقاط سست و یا آلوده و چرب با کمک فشار آب یا فرچه زدوده شود. سپس ملات بندکشی ساخته شده از ترکیب پودر بندکشی و آب را اجرا نمایید. توجه نمایید که میزان اختلاط آب، برای کف و دیوار متفاوت است. برای درزگیری کاشیهای افقی و کف می باشد مقدار بیشتری آب مصرف نمود تا ملات بصورت دوغابی ساخته شود ولی برای درزگیری کاشیهای عمودی و دیوار باید میزان اختلاط آب را کاهش داد تا خمیر سفت تری جهت بندکشی ساخته شود.

ایمنی

شرایط ایمنی ملات بندکشی آب بند کاشی و سرامیک
چیست؟

این محصول جزء مواد سمی و خطرناک برای محیط زیست نمی باشد. هنگام ترکیب و استفاده از دستکش و ماسک مناسب استفاده شود. از تنفس گرد و غبار این محصول خودداری نمایید. از تماس مستقیم با پوست و چشم پرهیز شود.